

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP K8003** 厂商: 扬子石化 品牌:

材料标识	PP	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔体流动速率	GB/T3682-2000	2.5	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	26	Mpa
弯曲模量			
°C	ISO 178	1300	Mpa
悬臂梁冲击强度	GB/T1843-1996	7.0	kJ/cm <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.46MPa	GB/T1634-2004	93	°C